



گواهی تاییدیه آزمون خوردگی در مه نمکی

گواهی می‌شود آزمون SALT SPRAY بر اساس استاندارد ASTM-B368 (CASS) برای پوشش‌های الکترولس نیکل محصول شرکت آبکار عیار سنج سپاهان با کد محصول ABSAN-116 در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ به مدت ۴۸ ساعت در دستگاه و ۴۸ ساعت در اتمسفر انجام گرفت. نتایج آزمون به شرح ذیل می‌باشد.

RESULTS

Blistering (Numbers)	amounts of stain* (Numbers)	Weight loss (g/m ²)	Thickness (μm)	SAMPELS
None	None	24	40±3	#1
None	14	37	20±3	#2
None	16	45	30±3	#3



